

AQUAFIX

Vysoce kvalitní plasto-elastická těsnící hmota na bázi polyakrylátu vhodná pro tmelení a lepení ve vlhku, za deště i pod vodou.

Charakteristika:

- 100% transparentní (čirý)
- velmi snadno použitelný
- obsahuje rozpouštědla
- velmi dobrá přilnavost ke většině materiálů
- **přilnavost i na mokřém podkladu**

Příklady použití:

- vodotěsné tmelení prasklin a spár s pohybem do 10%
- opravy netěsných okapů a svodů, odpadových rour
- spáry a těsnění kolem střešních oken
- opravy i při deštivém počasí
- stavební spáry ve vlhkém prostředí

Balení a barevné provedení:

- kartuše 310 ml
- transparentní, cihlová

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: kopolymery
Konzistence: stabilní pasta
Systém vytvrzování: fyzikální vysychání
Tvorba slupky: povrch zasychá po cca 10 min. (20°C/65% R.V.)
Rychlost vytvrzování: nestanovuje se
Tvrdość: nestanovuje se
Smrštění: cca 30 %
Specifická hmotnost: cca 1,0 g/ml
Teplotní odolnost: -20°C až +90°C
Maximální deformace: 10%

Povrchy:

Podklady: většina stavebních materiálů
Stav povrchu: čistý, může být mokřý, bez mastnot a prachu
Příprava: povrch důkladně vyčistěte

Velikost spáry:

Minimální šířka: 5 mm
Maximální šířka: 10 mm
Minimální hloubka: 5 mm
Doporučení: hloubka spáry = šířka spáry

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s našim Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s našim Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Pracovní postup:

Podklad se zbaví nečistot, mastnot, zvětralých a uvolněných částí. Tmel aplikujte pistolí (ruční nebo pneumatická).

Úpravy: Vyhlazujte pomocí mýdlové vody.

Čištění: Bezprostředně po aplikaci lze čistit White Spiritem (lakový benzín)

Pracovní teplota: +1°C až +30°C.

Opravy: Na opravy používejte Aquafix.

Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc.

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezhazujte do ohně. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.