

## W - STOP 1K - pružná jednosložková hydroizolační stěrka

je jednosložková hydroizolační nátěrová směs na bázi polymerní vodné disperze, plniv a modifikujících přísad. Výrobek je připravený k okamžité aplikaci. Po vytvrzení vytváří pružnou hydroizolační vrstvu. Je určený pro hydroizolace stavebních konstrukcí v interiéru.

### Charakteristika:

- vytváří vysoce pružnou membránu
- snadná aplikovatelnost
- velmi dobrá přilnavost k podkladu ( nestandardní podklady konzultujte s našimi techniky )
- po vytvrzení lze na izolační vrstvu lepit obklady a dlažby ( lepení nestandardních obkladů konzultujte s našimi techniky )
- pro dosažení dobré adheze musí být podklady připraveny v souladu s běžnými podmínkami

### Příklady použití:

- pro izolaci vodorovných i svislých konstrukcí v interiéru
- pro izolace podkladu v místech s výskytem zvýšené vlhkosti – sanitární místnosti, sprchy, kuchyně, prádelny apod.
- pro izolace podlah před lepením dlažby
- pro izolace stěn před lepením obkladů
- výrobek není určen jako finální vrstva tj. není pochůzný a odolný UV záření
- výrobek není určen jako odolný proti ropným produktům, kyselinám a zásadám
- výrobek není vhodný pro samostatné překrývání aktivních trhlin a dilatačních spár ( možnosti armování izolační vrstvy v místě trhlin konzultujte s našimi techniky )

### Příprava podkladu:

Podklad je nutno očistit od prachu, mastnot, nečistot a jiných nesoudržných částic. Hrany a kouty musí být zaobleny fabiony. Případně nerovnosti je nutné vyspravit opravnou maltou např. **Rychletuhnoucí opravnou maltou Soudal**. U savých pokladů proveďte penetraci nátěrem **Soudal Akrylátová penetrace** nebo připravenou disperzi **Soudakrat** a nechte zaschnout.

### Pracovní postup:

Výrobek před aplikací důkladně promíchejte. **Neředit !!!** Nanáší se nejlépe válečkem, štětkou nebo gumovou stěrkou. Aplikujte 2 vrstvy, každou o tloušťce max. 0,5 mm. Druhou vrstvu nanášejte až po povrchovém zaschnutí předchozí vrstvy (min. po 1 hod.). Dlažby a obklady je možno pokládat po 24 hod. Pracujte při teplotě od +5°C do +25°C. Při nižších teplotách doporučujeme čas vytvrzování před lepením prodloužit a stav vytvrzení ověřit !!! Pro následné lepení obkladů a dlažeb doporučujeme **Soudal Lepidlo na obklady 24A Extra** nebo **Soudal PROFI-FLEX Flexibilní stavební lepidlo**.

**Údržba:** Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

### Technické parametry stěrky:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| ▪ Vzhled                  | bílá pasta                                 |
| ▪ Spotřeba                | cca 1,2 kg / m <sup>2</sup> ( dvě vrstvy ) |
| ▪ Teplota při vytvrzování | od +5°C do +25°C                           |
| ▪ Doba zasychání          | min. 1 hod./ 1 nátěr při 20°C              |

**Pozn.** - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

**Upozornění:** Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

## Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

## Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc.

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.

**Ostatní doporučení:** Dodatečné přidávání pojiva, plniv či jiných přísad není dovoleno

**Upozornění:** V přechodném ročním období, kdy může dojít k zamrznutí nevytvrzené čerstvé stěrky dbejte na to, aby vlhká stěrka i uzavřená do systému nezmrzla. Mohlo by dojít k porušení polymerního pojiva a ztrátě izolační funkce. Za tuto technologickou nekázeň výrobce nenese žádnou odpovědnost !!!

## Všeobecně :

Naše informace mají pouze směrný charakter, slouží pouze jako vodítko. Protože je práce s výrobkem mimo naši kontrolu, je naše zodpovědnost omezena pouze na jakost výrobku. Nepřebíráme odpovědnost za případné škody způsobené neověřeným používáním výrobku.

**Pozn.** - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

**Upozornění:** Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.