

BIOSAN - Ochranné napouštědlo na dřevo

Kapalným vodou ředitelným koncentrátem pro dlouhodobou ochranu dřeva a zdiva proti houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu.

Typové označení dle ČSN 49 0600 – 1: F_B, P, I_P, 1,2,3, D, S

Charakteristika :

- chrání proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu, včetně dřevomorky domácí
- snadná aplikace
- vodou ředitelný
- obsahuje účinné látky: kyselina boritá - 10%, alkylbenzylodimethylamonium chlorid - 10%
- životnost ochrany dřeva v interiéru je neomezená (při zajištění trvalé vlhkosti dřeva do 20%), v exteriéru je ochrana správně ošetřeného dřeva ca 10 let (není-li intenzivně vymýváno vodou)

Příklady použití :

- dřevěné povrchy v interiérech (krovy, trámy, dveře, obklady)
- dřevěné povrchy v exteriérech (obložení balkónů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, okna, dveře apod.)
- zdivo (jak preventivně tak i na napadené zdivo)

Pracovní postup :

Napouštědlo se pro všechny druhy aplikací ředí vodou v poměru 1:4 (tzn. 1 díl napouštědla a 4 díly vody).

Preventivní ochrana dřeva

Interiér : Aplikujte nátěrem nebo postřikem. U hrubě opracovaného dřeva stačí nanést zředěný přípravek jedenkrát, u hoblovaného dřeva 1-2 krát.

Exteriér : Aplikujte nátěrem nebo postřikem. Na dřevo se zředěný přípravek nanáší 2-3 krát. Takto ošetřené dřevo doporučujeme dodatečně ošetřit ochranným nátěrem (*Ochranné mořidlo, Ochranný lazurovací lak, Zahradní ochranná dekorativní lazura Soudal* – podrobné informace u prodejce). Dřevo umístěné v exteriéru je možno taktéž ochránit máčením (min. 8 hodin).

Napouštědlo způsobuje mírné zvýraznění přírodní kresby dřeva umožňující jednoduché rozlišení ošetřeného a neošetřeného povrchu. Opakovaný nátěr (popř. postřik) se provádí vždy až po zaschnutí předešlého. Použití na hoblované dřevo je nutno nejprve vyzkoušet – po aplikaci může dojít k zabarvení dřeva (mírné zežloutnutí).

Ochrana zdiva

Aplikujte nátěrem nebo postřikem jako preventivní ochranu (2-3 krát). V případě již napadeného zdiva doporučujeme nejdříve provést ošetření vhodným přípravkem s likvidačním účinkem na plísně a houby (např. Savo). Po vyschnutí je zdivo připraveno k úpravám běžnými malířskými nátěry (*Vnitřní malířská barva, Fasádní barva Soudal* - podrobné informace u prodejce).

Sanace zdiva napadeného dřevomorkou

Napadenou omítku odstraňte a ošetřete vhodným přípravkem s likvidačním účinkem proti plísním a houbám (např. Savo proti plísním). Po dokonalém vyschnutí provedte injektáž zředěného napouštědla do předem vyvrtaných otvorů (Ø 8-15 mm, hloubka min 2/3 tloušťky zdiva, rozestupy max. 0,25 m, sklon min 30°) a po vsáknutí nejméně dvakrát doplňte. Následně provedte plošné ošetření zdiva resp. omítek (viz. prac. postup bod **Ochrana zdiva**).

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Balení:

Plastové obaly 1 l a 4,75l (5kg) s bezpečnostním uzávěrem

Skladovatelnost :

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +30°C. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Upozornění :

Přípravek nesmí být použit k ochraně dřeva přicházejícího do přímého styku s pokožkou, pitnou vodou, potravinami a krmivem ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček. V místnostech určených k pobytu lidí nebo zvířat nebo určených ke skladování potravin, pokrmů nebo nápojů nesmí být poměr plochy ošetřené přípravkem k celkové kubatuře místnosti větší než 0,2 m²/m³. Ošetřené dřevo se nesmí používat ke zhotovení včelínů, klecí na ptáky, posad na zvířata a saun.

Bezpečnost a hygiena práce:

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění : Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.