

CARBOND 955 DG

Carbond 955 DG je vysoce kvalitní jednokomponentní plně elastický polyuretanový lepicí tmel pro přímé lepení předních ochranných skel do karosérií.

Charakteristika:

- velmi silně voděodolné lepidlo, které absorbuje vibrace
- nestárne
- k použití v systému s Carbond Cleaner / Activator a Carbond Primer
- přeprava automobilu možná po 2 hodinách (v případě 1 airbagu; za 6 hod v případě dvojitého airbagu)

Příklady použití:

- lepení předních ochranných skel do karosérií
- přímé konstrukční lepení kovových dílů

Balení a barevné provedení:

- kartuše 310 ml, Cleaner – lahvička 30 ml, Primer – lahvičky 30 ml, 250 ml
- černá
- **Carbond 955 sada** - obsahuje : 1 kartuše 310 ml, 1 lahvička Primer 30ml, 1 lahvička Cleaner 30ml

Skladovatelnost:

9 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: polyuretan

Konzistence: tixotropní pasta

Systém vytvrzování: vlhkostní

Rychlost tvorby slupky: 25 – 30 minut (závisí na teplotě, vlhkosti a materiálu)

Rychlost vytvrzování: 3,5 mm / 24 hod (závisí na teplotě, vlhkosti a materiálu)

Tvrdość: 50 +/- 5 Shore A

Smrštění: žádné

Specifická hmotnost: 1,20 +/- 0,02

Odolnost při teplotách: -30°C až +90°C

Maximální prodloužení před přetržením: > 700 %

Tvarová paměť: > 80 %

Tažná síla: > 9 MPa

Povrchy:

Podklady: přední ochranné sklo, kovy

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu, na čištění použijte Soudal čistič povrchů (Soudal Surface Cleaner)

Příprava povrchu: viz. pracovní instrukce

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s našim Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s našim Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Pracovní postup:

Aplikace: Nanášejte speciální pistolí na tmel (pneumatikou nebo ruční)
Čištění: bezprostředně po aplikaci White Spiritem (lakový benzín) nebo ředidlem
Pracovní teplota: +10°C až +25°C
Na opravy používejte Carbond 955 DG.

Sklo očistěte a odmastěte. Naneste Cleaner/Activator a poté naneste Primer a nechte zaschnout nejméně 10 minut. Z karosérie odstraňte staré sklo a zbytky starého tmelu. Poškození nátěru ošetřete Carbond Primerem. Naneste Carbond 955 DG v trojúhelníkových skvrnách na sklo nebo karosérii. Přitlačte sklo ke karosérii a nechte vytvrzovat. S autem lze hýbat po cca 1 hodině a jezdit po cca 2 – 3 hodinách.

Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc.

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívajte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.

Poznámky:

Během procesu vytvrzování by neměl Carbond 955 DG přijít do styku s čističi na bázi alkoholu nebo s jinými produkty na bázi alkoholu. Po úplném vytvrzení je již přípravek chráněn proti čističům na bázi alkoholu.

Díky široké řadě druhů nátěrových hmot doporučujeme před zahájením práce při přetírání tmelu provést test kompatibility barvy a tmelu. S ohledem na možnou odlišnost pružnosti vytvrzeného nátěru a tmelu by mohlo dojít k popraskání nátěru.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.