

INCOAT ML UBS

Incoat ML UBS je antikoroziční nátěr k okamžitému použití, který se aplikuje vzduchovým nebo bezvzdušným stříkáním. Vytváří nestékavou ochrannou vrstvu dutin v automobilových karosériích.

Charakteristika:

- snadné a rychlé použití
- tvoří hnědý – průhledný nelepivý pružný voskový ochranný film
- nepodléhá výkyvům teploty
- odolný extrémním teplotám
- má hlubokou pronikací schopnost do kapilár
- vynikající vodoodpudivost a antikoroziční ochrana

Příklady použití:

- antikoroziční ochrana dutin karosérií, motorových prostor, spodních dutin, podběhů, kufrů a ložných prostor atd.
- obecně poskytuje antikoroziční ochranu strojů a strojních součástí, náradí, atd.

Balení a barevné provedení:

- kovové plechovky 1 kg
- hnědá

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chrání před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: směs syntetických vosků, rozpouštědel a speciálních inhibitorů koroze

Konzistence: kapalina

Systém vytvrzování: fyzikální vysychání

Rychlost vysychání: 2 - 3 hod

Hustota: 0,87 +/- 0,02 g/cm³

Teplota vznícení: 210°C

Bod vzplanutí: 41°C

Bod tání: > 120°C

Povrchy:

Podklady: kovy

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu

Příprava povrchu: odstraňte rez. Materiál musí být před aplikací zcela suchý. Zdrsnění povrchu zlepšuje přilnavost.

Pracovní postup:

Aplikace: Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot a prachu. Chraňte povrchy, které nebudou ošetřovány. Před aplikací produkt pečlivě promíchejte. Nanášejte neředěné speciální vzduchovou pistolí na tmel se speciální tryskou.

Čištění: White Spiritem (lakový benzín), benzínem, terpentýnem

Pracovní teplota: +10°C až +25°C

Na opravy používejte Incoat ML UBS.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc.

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.